

HRANITHERM 600.70, 600.71, 600.79

VRSTA PROIZVODA: Lepak namenjen za ivice nameštaja – na bazi EVA

OBLAST PRIMENE: Topljivi lepak na bazi EVA namenjen za automatske mašine za lepljenje. Namenjeno za ivice izrađene od drveta, materijala na bazi lamina, veštačkog lamina, PVC-a i ABS-a, ivica nanetih primerom.

SVOJSTVA: Ovaj proizvod savršeno prilagodljiv se odlikuje visokom brzinom topljenja, dobrim otvorenim vremenom i viskoznošću.

PARAMETRI:	IZGLED:	granule
	BOJA	prirodna, bela, crna
	VISKOZNOST Brookfield (200°C s27/2rpm)	50000- 80000 mPa·s
	MELT INDEX NA 190°C	97 - 107 g/10min
	TAČKA MEKŠANJA (kružić i kuglica)	100 °C
	GUSTINA	1,16 g/cm ³

Pogodni uslovi rada:

TEMPERATURA U POSUDI	170 - 190 °C
TEMPERATURA NA VALJKU	190– 210 °C
VLAŽNOST MATERIJALA	8 - 10 %
IDEALNA BRZINA POMERANJA	10 – 60 m/min
PRITISAK NA VALJKU PRITISKA	3 - 5 kg/cm ²
PREMAZ	180 – 250 g/m ²

NAČIN RUKOVANJA: Često treba proveravati temperaturu lepka na valjcima. Temperature manje nego su preporučene mogu uzrokovati smanjenje otvorenog vremena i usled toga loše nanošenje lepka; kada je temperatura veća od preporučene lepak se može razgrađivati i tako oštetiti boju, viskoznost i adheziju. Prilikom lepljenja na hladnu ili vlažnu površinu mogu se pojaviti defekti zbog smanjenja otvorenog vremena. Prilikom prekida sa radom temperature instrumenata za nanošenje trebaju se smanjiti na 30°C – 40°C, kako bi se sprečilo degradiranje učinka lepka. Povremeno neuspešni rezultati lepljenja mogu biti uzrokovani vrstom ivice ili prisutnosti sredstava čišćenja na materiju, stoga se prethodno preporučuje obaviti ispitivanje. Kada se pojavi problem, koristite pripremni proizvod.

ČIŠĆENJE: Uređaj za nanošenje se redovno mora mehanički čistiti, na primer pomoću drvene lopatice.

UPOZORENJE BEZBEDNOSTI:

Iz topivih lapaka se i usled pravilne upotrebe oslobađaju isparivanja koja mogu uzrokovati nagrizanje disajnih organa. Osigurajte odgovarajući odvod isparivanja, na primer usisavanjem. Pre korišćenja ili manipulacije sa proizvodnom pročitajte sigurnosni list ES.

PAKOVANJE: papirne kese težine 25 kg

SKLADIŠTENJE: U originalno zatvorenom pakovanju (20°C) 24 meseci. Skladištenje na više od 30°C može uzrokovati deformiranje.

U vezi sa drugim uputstvima kako manipulirati, prevoziti i likvidirati ovaj proizvod, pročitajte sigurnosni list. Informacije sadržane u ovom tehničkom listu dobivene su na osnovu laboratorijskih testova i najboljih znanja, isto tako prema iskustvima naših kupaca. Promene koje se tiču tehničkog napretka ili poboljšanja naših proizvoda su zadržane. Bilo koje informacije sadržane u ovom tehničkom listu zasnovane su na rezultatima i praktičnim eksperimentima, te se ne mogu shvatati kao garancija vlasništva prema smislu građanskog prava. Zbog toga se informacije sadržane u ovom tehničkom listu, niti besplatne informacije i tehnička savetovanja pružena od strane firme, ne mogu smatrati osnovom za stvaranje bilo kojih zakonskih prava. Svi predočeni podaci imaju prosečne vrednosti. Tehnički listovi neprestano se ažuriraju i prilagođavaju sadašnjem stanju.